

URZĄDZENIA I ŚRODKI HIGIENY

SANITARY EQUIPMENT AND HYGIENIC ARTICLES

MERIDA sp. z o.o. • 53-015 Wrocław • Karkonoska 59
tel. 71 33 97 888 • fax 71 361 61 61 POLAND
internet: www.merida.com.pl • e-mail: sekretariat@merida.com.pl



Instrukcja czyszczenia i konserwacji urządzeń ze stali nierdzewnej

Urządzenia oferowane przez naszą firmę są wykonane ze stali OH18N9

Gatunek wg EN	Gatunek wg AISI	Gatunek wg PN	Rzeczywisty przeciętny skład chem. %		
			C	Cr	Ni
1.4301	304	OH18N9	0,07	18-19,5	8-10,5

CZYSZCZENIE

Rodzaje zabrudzeń	Mieszanina (dozowanie)	Przebieg procesu
Lekkie zabrudzenia, ślady palców, tłuszcze roślinne	MERIDA LUXIN PLUS NMU101 10 ml / 0,5 l wody	Niewielką dawkę roztworu lub preparatu nanieść na delikatną ściereczkę z mikrowłókna PREMIUM SRL008 lub Merida POLISH SR033 i przetrzeć zabrudzone powierzchnie. W przypadku nadmiaru preparatu usunąć suchą częścią ściereczki.
	MERIDA BŁYSK NMU002 Mieszanina gotowa do użycia	
Mocne zabrudzenia, oleje, smary	MERIDA SUPER BŁYSK NMU001 Mieszanina gotowa do użycia	Gotowy roztwór nanieść na ściereczkę najlepiej z mikrowłókna PREMIUM SRL008 lub Merida POLISH SRL033 usunąć zabrudzenia. Powierzchnie przemyć wodą i przetrzeć do sucha.
Osady wapienne (mycie w pomieszczeniach sanitarnych)	MERIDA SANITIN PLUS 15 ml / 0,5 l wody	
	MERIDA NANO SANITIN PLUS NML103 15 ml / 0,5 l wody	
	ŁAZIENKI M540 Mieszanina gotowa do użycia	

W miejscach narażonych na zmienne warunki atmosferyczne lub w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności czyszczenie należy zakończyć zabiegiem konserwacyjnym.

KONSERWACJA

Mieszanina	Przebieg procesu
NIRAL GARD lub M560 Stal Mieszaniny gotowe do użycia	Na suchą powierzchnię delikatnej ściereczki PREMIUM SRL008 lub Merida Polish SRL033 nanieść mieszaninę i przetrzeć dokładnie całą powierzchnię urządzenia. Nadmiar mieszaniny usunąć suchą częścią ściereczki..

Uwaga!!

Do mycia nie należy stosować mieszanin na bazie silnych kwasów (azotowego, fosforowego, siarkowego, solnego), silnych zasad (wodorotlenek sodu lub potasu), mieszanin zawierających chlorki, bromki, jodki, wybielaczy, a także produktów czyszczących w postaci proszków lub past do szorowania oraz agresywnych ścierek lub gąbek np. do mycia naczyń.

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZALECEŃ SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI



Oddziały:

42-500 Będzin, ul. Kościuszki 112, tel./fax 0-32 267 42 33
15-751 Białystok, Al. Solidarności 15, tel./fax 0-85 653 91 90
43-300 Bielsko-Biała, ul. Konwaliowa 15, tel./fax 0-33 496 69 89
85-871 Bydgoszcz, ul. Smoleńska 41, tel./fax 0-52 363 21 82
42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45, tel./fax 0-34 361 29 82
82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 bud. E, tel./fax 0-55 237 91 61
81-537 Gdynia, ul. Łużycka 6, tel./fax 0-58 660 32 77, 660 32 78
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 71, tel./fax 0-95 728 80 90
58-506 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II 33, tel./fax 0-75 64 38 507

25-390 Kielce, ul. Dymińska 84 tel./fax 0-41 362 93 75
75-848 Koszalin, ul. Lubuszan 3, tel./fax 0-94 342 30 54
30-740 Kraków, ul. Półtanksi 29 G, tel./fax 0-12 632 41 38
59-220 Legnica, ul. Poznańska 29G, tel./fax 0-76 854 32 99
64-100 Leszno, ul. Budowlanych 1, tel./fax 0-65 520 96 70
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 27, tel./fax 0-81 533 16 50
92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 15, tel./fax 0-42 678 54 58
33-300 Nowy Sącz, ul. Mickiewicza 1, tel./fax 0-18 444 13 24
10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 7, tel./fax 0-89 535 84 91
45-123 Opole, ul. Budowlanych 46b, tel./fax 0-77 454 99 55
63-400 Ostrów Wlkp., ul. Odolowska 52, tel./fax 0-62 73 54 533

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, tel./fax 0-67 213 74 26
09-402 Płock, ul. Graniczna, 46 tel./fax 0-24 268 71 55
60-476 Poznań, ul. Druskienińska 8/10, tel./fax 0-61 823 34 71
26-613 Radom, Al. Wojska Polskiego 48, tel./fax 0-48 384 77 35
35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 11, tel./fax 0-17 852 61 86
70-784 Szczecin, ul. Struga 44, tel./fax 0-91 46 44 875
87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 90, tel./fax 0-56 622 18 46
58-305 Wałbrzych, ul. Chrobrego 16, tel./fax 0-74 84 23 260
02-281 Warszawa, ul. Muncypalna 47, tel. 0-22 868 31 09
53-015 Wrocław, Karkonoska 59, tel. 0-71 787 60 20
65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 102 tel./fax 0-68 323 85 72